



## SCHEDA TECNICA

# PRODOTTO : CR 15 Trasparente 2K

### Proprietà e campi di impiego

Vernice professionale trasparente bicomponente. Da utilizzare come finitura su basi opache.  
E' caratterizzata da eccellente brillantezza, rapida essiccazione

### Caratteristiche

- Elevata protezione dai raggi UV, stabile alla luce e non ingiallente
- Resistente agli agenti atmosferici
- Accellente distensione e grado di finitura
- Miscelazione dell'indurente sicura e pulita
- ELEVATISSIMA resistenza agli agenti chimici e agli stress meccanici
- Resistente al graffio e ai carburanti

### Proprietà chimico-fisiche

Colore	Incolore
Grado di gloss (@ 60°)	> 90
Natura del legante	Resine acriliche ossidrilate e isocianati alifatici

### Modalità di impiego

#### Preparazione dei supporti

Pulizia con solvente antisilicone

#### Preparazione del prodotto

Agitare energicamente la bombola

Rimuovere il tappo rosso dal cappello, capovolgere la bombola e posizionare il tappo rosso sullo stelo alla base della bombola.

Posizionare la bombola a testa in giù su una superficie rigida e premere il tappo rosso con il palmo della mano fino al bloccaggio. Rimuovere il tappo rosso.

Agitare energicamente la bombola per miscelare le componenti.

#### Applicazione

Condizioni ambientali: Temperatura 15-25 °C, u.r. < 80%

Distanza dal supporto: 20-30 cm.

Numero di passate: 2-3

Intervallo fra le mani: 5 minuti

Spessore consigliato: 40-50  $\mu$ m

#### Essiccazione (a 20°C, u.r. <65%)

Fuori polvere	5 - 15 minuti
Secco al tatto	4 ore
Indurimento completo	24 ore
Pot-Life	5-6 ore

#### Istruzioni per l'uso

Agitare al bombola per circa 1 minuto. Applicare più mani leggere e incrociate tenendo la bombola in posizione verticale ad una distanza di 20 cm. Non spruzzare con temperature rigide e comunque in presenza di umidità. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare per alcuni secondi.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. È responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.



ROLMA S.r.l. ◊ Via delle Azalee,18 – 27016 Sant’Alessio con Vialone (PV)  
tel. 0382953257 – 0382954646 fax. 038294110  
Indirizzo e-mail: [rolma.info@gmail.com](mailto:rolma.info@gmail.com) - Sito web: <http://www.rolma.it>

## **SCHEDA TECNICA**

# **PRODOTTO : CR 15**

## **Trasparente 2K**

### **Altre informazioni**

Stoccaggio: il prodotto non miscelato è stabile almeno 12-18 mesi dalla data di fabbricazione;  
per le informazioni di sicurezza, si rimanda alla relativa SDS.