

KJN.1777

BASE NEUTRA

Descrizione

Binder nitro acrilico opaco 1K per tinte in doppio strato a solvente.
 In caso di tinte nero pastello o tinte in triplo strato si può catalizzare la base opaca al 5-10% con serie FP.
 CONFORME ALLA DIRETTIVA 42/2004/CE IIB (e) (840)/840.

Finitura speciale per realizzare tinte doppio strato pastello e metallizzate/perlate. Può essere usato anche per l'interno di cofani, vani motore.

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

0,9-1

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIB(e)(840)840

Brillantezza (*gloss)

50

% Base/Convertitore

30 / 70



Pot Life 20°C

N.A.

Aspetto

Applicazione

Spruzzo


Rapporto di Miscelazione		10-20°	20-30°	30 - 35 °C	By Vol.	By Peso
	Prodotto	KJN.1777	KJN.1777	KJN.1777	1	100
	Catalizzatore					
	Diluyente	RDL.S777	RDL.S777	RDL.L666	0,8	80
	Viscosità (sF 4 20°C)				16-17	16-17


NOTA BENE:

Con temperature superiori ai 35°C, per verniciature di grosse superfici, si raccomanda di utilizzare il diluente extra lento RDL.0260 al posto della versione lenta RDL.L666, con gli stessi rapporti di impiego. E' da tener presente che nei primi giorni successivi alla verniciatura, il supporto non va esposto a condizioni particolarmente severe. Fintanto che il film non ha raggiunto la completa reticolazione sono da evitare lavaggi, nonché forti condensazioni di umidità, come rugiada, brina e contatti con aggressivi (smog, detersivi, sale sparso sulle strade).

KJN.1777

BASE NEUTRA

			
		A Caduta	Convenzionale Ad Aspirazione
	Ugello	1,3-1,4	1,4-1,6
	Pressione (bar)	2-3	3-4
	N. Mani	2+1/2	2+1/2
	Appassimento (min) a 20°C	5-7	5-7
	Fuori polvere (min) a 20°C	10	10
	Essiccazione a 20°C (h)	1	1
	Essiccazione a 60°C (h)	N.A.	N.A.
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)	N.A.	N.A.
μm	Micron secchi per mano	5-10	5-10
	Micron secchi (min/max)	10-25	10-25
	Resa Teorica (mq/lit) X spessore	3-4 X 25 μm	3-4 X 25 μm



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.